

## Air Drying Black Matt 8350-Line

### PENGANTAR

Air Drying 8350 Black Matt adalah produk yang dibuat berdasarkan kombinasi Acrylic resin Modified yang mempunyai waktu kering yang cepat pada suhu ruang.

Produk ini mempunyai sifat aplikasi yang ideal, yang menghasilkan daya sebar, film build dan daya lekat yang bagus diatas besi langsung, Plastik Part/PVC/UPVC part.

### SPESIFIKASI PRODUCT

1. Non Volatile (solid) : 44 – 48 %
2. Viscosity (KU) : 75 – 80 KU
3. Dry Hiding Power : 20 – 30 u
4. Drying Time : 3 – 10
5. Thickness : 30 – 40 u
6. Gloss 60° : 17 – 18%
7. Pencill Hardness : B - F  
(Mitsubishi)
8. Adhesion (crosshatch): 100% (Good)
9. Bending/tekuk : No crack
10. Impact (35cm/2lb) : No crack

### MATERI

Air Drying 8350 Black Matt	8350-Line
Thinner	1000I100WE

### PROSES DATA

Mixing Ratio	:	3 : 1 ( Cat : Thinner)
Viskositas Spray		13"- 15" NK2/30°C

### FLASH POINTS

Air Drying	:	22°C – 32°C
Thinner	:	22°C – 32°C